



SPEKTRA antinikotínová farba

URČENIE

Na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien a stropov. Kryje a izoluje škvvrny od fajčenia, vyliatej vody, dechtu, rôznych olejov, ohňa a pod. Takéto škvvrny sú vodou rozpustiteľné, voda ich vo fáze sušenia vynesie na povrch, preto farby na báze vody nie sú vhodné na prekryvanie takýchto škvŕn.

Je vhodná na natieranie všetkých druhov minerálnych omietok, vláknocementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

VLASTNOSTI

- na báze pojiva Plioway®
- bez agresívneho zápachu
- vynikajúca izolácia vodou rozpustiteľných škvŕn
- umývateľná podľa EN 13 300 (DIN 53778-W)
- jednoduché nanášanie

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrylátový kopolymér v organickom rozpúšťadle, pigment, plnidlá a osobitné prvky
ODTIEŇ	biely
VYTVÁRANIE ODTIEŇA	možné pigmentovými pastami vhodnými pre farby na báze rozpúšťadla do 3% a farbami na báze rozpúšťadla do 3%
LESK	EN 13300 – matný
HUSTOTA	1,31 – 1,38 kg/l
UMYVATEĽNOSŤ	EN 13300 – trieda 2 (DIN 53778-S)
RIEDENIE	SPEKTRA riedidlo antinikotínovej farby do 10%
EU VOC kategória a limity	Hraničná hodnota prchavých organických zlúčenín kategória A(g): 350 g/l (2010). Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín vo výrobku: 350 g/l.
BALENIE	0.75 l, 2.5 l a 20 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebitelný do dátumu uvedeného na balení

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valček, štetec, striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suché aj na naniesenie nasledujúcej vrstvy po 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri dvojnásobnom nanesení 4 – 5 m ² /1 l, praktická spotreba závisí od savosti a drsnosti
ČISTENIE NÁRADIA	riedidlom ihneď po použití

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstránime prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré odpadajú, odstránime. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu vyplníme vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Pred začiatkom natierania musí byť podklad suchý a pevný.

Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými alebo pololesklými emailami alebo disperznými farbami očistíme a obrúsime brúsnym papierom (č. 150)

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	ZAHLADENIE	KONEČNÝ NÁTER
Nový nenatretý podklad - pokračovacie omietky - sadrokartónové platne - betón a ostatné neporézne podklady		2x SPEKTRA vnútorný tmel (podľa potreby)	2x SPEKTRA antinikotínová farba
Podklad natretý disperznými farbami - viac vrstiev savých, neumývateľných náterov - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie voľných častíc, oprava poškodených miest čistenie brúsenie	2x SPEKTRA vnútorný tmel (podľa potreby)	



UPOZORNENIE

- Pred použitím farbu dôkladne premiešame a rozriedime v závislosti od spôsobu nanášania, t.j. podľa návodu. Ak farbu rozriedime väčším množstvom riedidla ako je predpísané, krytie farebného filmu sa úmerne znižuje.
- Čas sušenia sa v podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu predlžuje a závisí aj od savosti podkladu. Na menej savých podkladoch sa čas sušenia predlžuje.

® Obchodná značka Eliokem, Francúzsko (Trademark of Eliokem, France)