

TESSAROL ANTIK 3in1

URČENIE

Na kvalitnú ochranu a dekoráciu železných povrchov, ako sú záhradné a balkónové zábradlia, zábradlia schodísk, záhradné a vstupné brány, mriežky na oknách i ostatné výrobky z kovaného železa, vo vnútorných a vonkajších priestoroch.

VLASTNOSTI

- povrchový náter dávajúci vzhľad starého kovaného železa
- dobrá antikorózna ochrana
- rýchle sušenie
- dobrá odolnosť voči účinkom času a účinkom svetla
- jednoduchá aplikácia

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	modifikované alkydné pojivo, rozpúšťadlo, lístkový kyslíčnik železa
ODTIENE	4 štandardné odtiene
TÓNOVANIE	vzájomné miešanie štandardných odtieňov
LESK	matný
HUSTOTA	1.4 – 1.7 g / ml závisí od odtieňa
RIEDENIE	TESSAROL riedidlo , max. 13%
EU VOC kategória a limity	Hraničná hodnota prchavých organických zlúčenín kategória A(i): 500 g/l
BALENIE	0.75 l, 2,5 l, 10 l; HELIOMIX: 0,70l, 2,1 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebitelný do dátumu uvedenom na balení.

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPÔSOB NANAŠANIA	riedenie	viskozita	tryska	tlak
štetec, valček	podľa potreby - max. 5%			
striekanie				
striekanie vzduchom	max. 13%	cca. 40s	1.2 – 1.5mm	3 – 4 bar
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C			
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suché na prach cca. 1 hod., suché na dotyk 4-6 hodín, interval medzi vrstvami 24 hodín V podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanosení 8-10m ² / 1 l, praktická spotreba závisí od spôsobu nanášania a zvoleného odtieňa			
ČISTENIE NÁRADIA	TESSAROL riedidlo			

PRÍPRAVA PODKLADU

Železné a oceľové podklady

Hrdzu odstránime mechanicky, mastnoty a ostatné nečistý TESSAROL NITRO riedidlom.

Pozinkovaný plech

Povrch očistite zmesou vody (10 L), salmiaku (roztok amoniaku – 0,5 L) a saponátu (jedna dávka) a obrúsiť brúsnou tkaninou zo syntetických vlákien. Zvyšky z brúsenia dôkladne umyte vodou. Použitie drôtenej kefy a kovovej vlny nie je dovolené!

Povrch plechu pozinkovaný ponorom

POVINNÉ dodatočné ľahké sweep blasting



Obnova starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme a prebrúsime, poškodené nátery odstránime úplne.

NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	ZÁKLADNÝ NÁTER	KONEČNÝ NÁTER
ŽELEZO, OCEĽ	interiér	odstraňovanie hrdze a nečistoty		1 - 2x TESSAROL Antik 3in1
	exteriér			3x TESSAROL Antik 3in1
POZINKOVANÝ PLECH	interiér	odstránenie korozívnych produktov a nečistôt	1x TESSAROL primer UNI	2x TESSAROL Antik 3in1
	exteriér		2x TESSAROL primer UNI	
STARÉ NÁTERY	interiér/ exteriér	čistenie, brúsenie a odstraňovanie poškodených náterov		1 - 2x TESSAROL Antik 3in1

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA:

- Ak hrdzu odstraňujeme chemickými prostriedkami na báze kyseliny (fosforu), povrch musíme dôkladne umyť vodou, vysušiť a až potom naniesť základnú farbu na železo TESSAROL, pretože zvyšky prostriedku na čistenie bráni usušeniu.
- Na zlepšenie odolnosti náterového filmu voči mechanickému namáhaniu, dodatočne natrite povrch: použite lak **TESSAROL lak na člny** pre exteriér alebo **TESSAROL lak** (lesklý/saténový) pre interiéru.
- V slabo vetraných priestoroch sa môže prejaviť silnejší zápach organických rozpúšťadiel