

TESSAROL AKRYLÁTOVÝ LAK

URČENIE

Pre kvalitnú ochranu a dekoráciu drevených vnútorných povrchov: výrobky z mäkkého dreva, stropné a stenové obklady, masívne drevo, jednoduchý nábytok a ostatné predmety z dreva.

VLASTNOSTI

- uchováva prírodný vzhľad dreva – náter nežltne
- ekologicky priateľský
- bez nepríjemného zápachu
- rozriedovanie vodou
- rýchle sušenie
- jednoduché použitie
- odolnosť na čistiace prostriedky pre domácnosť

TECHNICKÉ ÚDAJE

ZLOŽENIE	akrylátová disperzia, voda
ODTIEŇ	bezfarebný
TÓNOVANIE	/
LESK	hodvábny
HUSTOTA	1.0 g / ml
RIEDENIE	voda
EU VOC kategória a limity	Hraničná hodnota prchavých organických zlúčenín kategória IIA(d): 130 g/l (2010). Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín vo výrobku: 110 g/l.
BALENIE	0,75 l
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5 °C do +35 °C, suchý priestor) je výrobok použiteľný do dátum uvedenom na balení. NESMIE ZMRZNUŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE

SPÔSOBY NANAŠANIA	riedenie	viskozita	tryska	tlak
štetec (umelé vlákno)	ak je potrebné	/	/	/
valček	ak je potrebné			
striekanie				
vzduchové striekanie	5–10 %	cca. 50 s	1,2–1,5 mm	2–3 bar
PRACOVNÉ PODMIENKY	Teplota laku, vzduchu a povrchu minimálne +8 °C, relatívna vlhkosť vzduchu nižšia než 80 %.			
SUŠENIE (T = +20 °C, relatívna vlhkosť 65 %)	Suché na prach cca. 1 hod., suché na dotyk 2–3 hod., interval medzi vrstvami 6–8 hodín V podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje.			
VÝDATNOSŤ	Teoretická: pri jednonásobnom nanosení 8–10 m ² /l. Praktická spotreba závisí od úpravy a druhu dreva i spôsobu nanašania.			
ČISTENIE NÁRADIA	Vodou ihneď po použití a už usušenú farbu NITRO riedidlom .			

PRÍPRAVA PODKLADU

Drevený podklad

Vlhkosť ihličnatého dreva nesmie byť väčšia ako 15 %, u listnatého dreva 12 %. Suchý podklad prebrúsime a očistíme, **NITRO RIEDIDLOM** odstránime vosk, živicu a masťnotu.

Obnova starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme a prebrúsime, poškodené úplne odstránime.

NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	ZÁKLADNÝ NÁTER	KONEČNÝ NÁTER
NOVÉ DREVO	interiér	brúsenie, odstránenie nečistoty	1x TESSAROL AKRYLÁTOVÝ LAK	1–2x TESSAROL AKRYLÁTOVÝ LAK
STARÉ NÁTERY	interiér	čistenie a brúsenie, odstránenie poškodených náterov	/	2x TESSAROL AKRYLÁTOVÝ LAK

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA

- Pri pracovnej teplote nižšej ako 8 °C sa nevytvára náterový film.
- Pri natieraní stropov a stien ných a stenových obkladov odporúčame predchádzajúcu impregnáciu dreva z oboch strán **BORI LAZÚROU S IMPREGNÁCIOU W***, čím dosiahneme lepšiu rozmerovú stálosť.

*Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.