



TESSAROL lak (lesklý/saténový)

URČENIE

Na ochranu dreva v interiéri v prípadoch, keď si prajete zachovať viditeľnú štruktúru dreva.

VLASTNOSTI

- bezfarebný konečný náter
- rýchle schnutie
- dobré roztekánie
- stabilný lesk
- odolnosť na domáce čistiace prostriedky

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	alkydné pojivo, rozpúšťadlo
ODTIEN	bezfarebný
TÓNOVANIE	/
LESK	lesklý, saténový
HUSTOTA	0,95 g/ml
RIEDENIE	pripravený na použitie
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín – výrobok – 400 g/l, hraničný limit (IIA(e) 2010) – 400 g/l.
BALENIE	lesklý lak: 0,75 l, 2,5 l; matný lak: 0,75 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5 C do +35 C, suchý priestor) je výrobok použiteľný do dátumu uvedenom na balení

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPOSOB NANÁŠANIA	riedenie	viskozita (DIN 4)	tryska	tlak
štetec, valček				
striekanie				
airless striekanie		dodaná	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 bar
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota laku, vzduchu a povrchu minimálne +5 C,			
SUŠENIE (T = +20 C, relatívna vlhkosť 65%)	suché na prach cca. 5 hodín, suché na dotyk 6 – 8 hodín, interval medzi vrstvami-24 hod. V podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanesení 10– 12 m ² / 1 l, praktická spotreba závisí od úpravy a druhu dreva i spôsobe nanášania.			
ČISTENIE NÁRADIA	TESSAROL riedidlo			

PRÍPRAVA PODKLADU

Drevený podklad

Vlhkosť ihličnatého dreva nesmie prekročiť 15 %, u listnatého dreva 12%. Suchý podklad prebrúsime, očistíme a NITRO riedidlom odstránime vosk, živicu a masťotu.

Obnova starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme, prebrúsime, poškodené nátery odstránime úplne.



NÁTEROVÝ SYSTÉM:

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	ZÁKLADNÝ NÁTER	KONEČNÝ NÁTER
DREVO	interiér	brúsenie, odstraňovanie nečistôt	/	2x TESSAROL lak
STARÝ NÁTER	interiér	čistenie, brúsenie a odstraňovanie poškodených náterov	/	1-2x TESSAROL lak

POZNÁMKY A ŠPECÁLNE UPOZORNENIA:

- Pri nátere tatranského profilu odporúčame predchádzajúcu impregnáciu dreva z oboch strán BORI tenkovrstvou lazúrou alebo BORI tenkovrstvou lazúrou s biocidom W, pretože tým dosiahneme lepšiu rozmerovú stálosť.
- Bezfarebné laky nechránia od svetla, hlavne UV žiarenia, časom sa prírodný odtieň dreva zmení (obyčajne stmavne). Pre dosiahnutie dekoratívneho účinku môžeme použiť BORI tenkovrstvú lazúru v želanom odtieni.
- V slabo vetraných priestoroch sa môže objaviť silnejší zápach organických rozpúšťadiel. Preto nátery na báze alkydných pojív v rozpúšťadle neodporúčame na náter vnútorných dielov nábytku.