

TELUX



POLYURETHANE
TECHNOLOGY

HRUBOVRSTVÁ LAZÚRA NA DREVO



NEKVAPKÁ
A NESTEKÁ



NEPRSKÁ
A NEOLUPUJE SA



UV FILTER

VLASTNOSTI

- Extrémna ochrana dreva so životnosťou 8 rokov
- Vodoodpuďujúci, samočistiaci a pružný povrch
- Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom
- Výborná farebná stálosť vďaka UV blokátorom
- Rýchloschnúca a bez zápachu



POUŽITIE

Rýchloschnúca tixotropná lazúra na zamatovo lesklé nátery všetkých druhov dreva v interiéri a exteriéri. Je určená na ochranné a dekoratívne nátery plotov, okien, dverí, záhradného nábytku, drevozastavieb, altánov, pergol, obložení a pod. Obsahuje polyuretán, ktorý chráni povrch voči vode a nečistotám. Krémová (tixotropná) konzistencia proti odkvapkávaniu zabezpečuje ľahké nanášanie a pohodlnú aplikáciu aj na zvislé povrchy. Lazúra vytvára vodu odpuďujúci a pružný povrch odolný voči praskaniu a olupovaniu s výbornou farebnou stálosťou.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, suché, čisté, zbavené živice, vosku a masntôt.

Drevo - povrch musí byť očistený, odmastený a obrušený brúsnym papierom č. 80 - 100. Tmavšie (šedé) miesta musia byť pred náterom odstránené vybrúsením. Všeobecne by sa mal takto pripravený povrch čo najskôr natrieť, aby nedošlo k jeho degradácii. Vlhkosť dreva max. 12 %.

Staré nátery - povrch musí byť očistený od prachu, nečistôt a prebrúsený brúsnym papierom č. 100 - 120. Poškodené miesta, na ktorých už nie je pôvodný náter je potrebné prebrúsiť až na zdravé drevo a ošetriť prípravkom BALAKRYL NAPOUŠŤEDLO - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete výrobku. Popraskané a olupujúce sa nátery je potrebné úplne odstrániť (obrušením, teplovzdušnou pištoľou alebo odstraňovačom starých náterov) a následne podklad opäť obrušiť do hladka a očistiť.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Neriedenú lazúru aplikujte na čistý, vybrúsený a od vosku,

masntôt a živice očistený podklad v 2 hrubých vrstvách v intervale 4 hodín. Náter je úplne zaschnutý po 24 hodinách. Na vonkajšie, viac namáhané nátery použite BALAKRYL NAPOUŠŤEDLO - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev lazúry je vhodné náter prebrúsiť jemným brúsnym papierom.

Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikčné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umýť vodou. **Na povrchy vystavené poveternosti používajte iba pigmentované odtiene (bezfarebný je určený len do interiéru).**

Náradie pre aplikáciu: štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, pneumatiké striekanie, vysokotlaké striekacie zariadenie.

Pneumatiké striekanie:

Riedenie	0 - 2 % vody
Tryska	1,2 - 1,8 mm
Tlak vzduchu	0,25 - 0,30 MPa

Vysokotlaké striekacie zariadenie: Riedenie 0 % vody



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %

Suchý na dotyk: po 4 hodinách

Úplne suchý: po 24 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnúť pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10-15 min prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. Ak je potrebná lekárska



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu: 1,02 g.cm³

Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 26 % obj.

Obsah organických rozpúšťadiel: 0,032 kg/kg produktu

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 0,7 kg; 2,5 kg

Farebné odtiene: bezfarebný* (* tiež báza na tónovanie), borovica, orech, palisander, dub, pínia, mahagón, teak. Viď. vzorkovnica aktuálnych odtieňov na www.primalex.sk. Je možné natónovať do 60 odtieňov na prianie zákazníka. Finálna farebnosť a sytosť odtieňov sa môže odlišovať od vzorkovnice vzhľadom na druh a štruktúru dreva a počet natretých vrstiev.

Konečný vzhľad: zamatovo lesklý

Výdatnosť: 8 - 12 m²/kg v 1 vrstve v závislosti od druhu, štruktúry, hustoty dreva a spôsobu aplikácie.

Doba spotreby: 2,5 roka

pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajúte mimo dosahu detí.

Obsahuje a -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, oktilinón (ISO) a reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje biocídny výrobok; C(M)IT/MIT (3:1).

IIA/e. Interiérové/exteriérové laky na armatúry a moridlá na drevo, vrátane nepriehľadných moridiel na drevo. Limitné hodnoty EU: 130g/l (2010). Tento produkt obsahuje maximálne 15 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly. Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35 °C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedeného na obale**.

Chráňte pred mrazom!



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie.

Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.balakryl.sk.

Dátum poslednej revízie 04/2022